



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检测报告

报告编号: JS2023GG0407



样品名称: PVC-U低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材

委托单位: 京华塑业有限公司

检测类别: 型式检验

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司



国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司



检测报告

本报告正文第 1 页 共3页

报告编号: JS2023GG0407

委托单位	京华塑业有限公司	检测类别	型式检验
受检单位	京华塑业有限公司	收样日期	2023年04月03日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2023年04月06日至2023年04月17日
样品名称	PVC-U低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材	样品数量	8整根
型号/规格	dn110mm×2.2mm	样品等级	——
生产单位	京华塑业有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	——	商标	京华
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 13664-2006《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》		
检测项目	颜色，外观，规格尺寸，弯曲度，密度，纵向回缩率，拉伸屈服应力，落锤冲击试验，环刚度，静液压试验，扁平试验		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 13664-2006《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》的指标要求。		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责。		

批 准: 李延军 审 核: 李筱竹 主 检: 阴 伟 源

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号: JS2023GG0407

本报告正文第 2 页 共3页

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	颜色		GB/T 13664-2006	协议色白色	白色	符合
2	外观		GB/T 13664-2006	管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂纹、分解变色线及明显的痕纹、杂质、颜色不均等。管材的两端应切割平整并与轴线垂直。	管材内外壁光滑，无气泡、裂纹、分解变色线及明显的痕纹、杂质、颜色不均等。管材的两端切割平整并与轴线垂直。	符合
3	规格尺寸	平均外径, mm	GB/T 13664-2006	110.0~110.4	110.0~110.2	符合
		壁厚, mm	GB/T 13664-2006	2.2~2.6	2.2~2.4	符合
		长度, mm	GB/T 13664-2006	≥4000	4002~4007	符合
		同一截面壁厚偏差, %	GB/T 13664-2006	不得超过14	6	符合
4	弯曲度		GB/T 13664-2006	管材同方向弯曲度应不大于1.0%，不应呈S型弯曲。	0.4%，未呈S型弯曲。	符合
5	密度, kg/m ³		GB/T 13664-2006	1350~1550	1531	符合
6	纵向回缩率, %		GB/T 6671-2001	≤5	3	符合
7	拉伸屈服应力, MPa		GB/T 8804.1-2003, GB/T 8804.2-2003	≥40	42	符合



国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
检 测 报 告

报告编号: JS2023GG0407 本报告正文第 3 页 共3页

序号	检测项目	检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
8	落锤冲击试验	GB/T 13664-2006	9/10为通过	10/10通过	符合
9	环刚度, kN/m ²	GB/T 13664-2006	≥2.0	2.7	符合
10	静液压试验	GB/T 13664-2006	不破裂、不渗漏	不破裂、不渗漏	符合
11	扁平试验	GB/T 13664-2006	不破裂	不破裂	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路乙15号;
联系电话: 4000330789。

(本页以下空白)

bmt